

Kwalitatieve multiplexplaat uit Vietnam met een door en door Eucalyptus kern met langs beide zijden een phenolfilm van 240 gr/m².



| | |
|----------------|-------------------------------|
| Afmeting : | 2500 x 1250mm |
| Verlijming : | Exterior EN-314-2, classe III |
| Vochtigheid : | EN-322, 8%-12% |
| Densiteit : | 600 kg/m ³ |
| Tolerantie : | EN-315 |
| | 1mm/1m dikte |
| | ± 3.5mm/1m lengte en breedte |
| | -0.8mm/+0.4mm dikte |
| Aantal lagen : | 12mm 7 ply |
| | 15mm 9 ply |
| | 18mm 11 ply |
| | 21mm 13 ply |