

Multiplexplaat met populieren kern en met langs beide zijden een phenolfilm van 120 gr/m2.

FJL : basiskwaliteit (kern uit gerecycleerde populier), 2 times hot press



A/A : 1ste keus, 3 times hot press



Antislip : anti-sliplaag op 1 zijde



Afmeting :	2500 x 1250mm
Verlijming :	Exterior EN-314-2, klasse II
Vochtigheid :	EN-322, 8%-12%
Densiteit :	550 kg/m ³
Tolerantie :	EN-315
	1mm/1m dikte
	± 3.5mm/1 m lengte en breedte
	-0.8mm/+0.4mm dikte
Aantal lagen :	12mm 7 ply
	15mm 9 ply
	18mm 11 ply
	21mm 13 ply
	24mm 15 ply