

**Multiplexplaat uit Azië met hardhouten kern en met langs beide zijden een phenolfilm van 120 gr/m<sup>2</sup>.**



Afmeting :	2500 x 1250mm
Verlijming :	Exterior EN-314-2, classe II
Vochtigheid :	EN-322, 8%-12%
Densiteit :	600 kg/m <sup>3</sup>
Tolerantie :	EN-315
	1mm/1m dikte
	± 3.5mm/1m lengte en breedte
	-0.8mm/+0.4mm dikte
Aantal lagen :	12mm 7 ply
	15mm 9 ply
	18mm 11 ply
	21mm 13 ply