

Multiplex met kern in populier en phenolcoating op beide zijden 120 gr/m²



Afmeting :	2440/2500 x 1220/1250mm
Verlijming :	Exterior EN-314-2, classe II
Vochtigheid :	EN-322, 8%-12%
Densiteit :	500 kg/m ³
Tolerantie :	EN-315
	1mm/1m dikte
	+ 3.5mm/1 m breedte en lengte
	-0.8mm/+0.4mm diktetolerantie
Aantal lagen :	12mm 7 lagen
	15mm 9 lagen
	18mm 11 lagen
	21mm 13 lagen